



www.ekoceramika.pl

EKOCERAMIKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Suszki 80

59-700 Bolesławiec

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

„J A N I N A” /JB1W/

glina wzbogacona

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Pozostałość na sicie nr 0,063mm	-	4,0±2 %
Skurczliwość suszenia w 110°C	-	4,0±1 %
Skurczliwość po wypaleniu w 1250°C	-	7,0±2 %
Nasiąkliwość w 1250°C	-	8,0 ±2 %
Wytrzymałość	-	max 30,0 kG/cm ²
Kolor po wypale	-	jasny kremowy
Narastanie czerepu po 4 min.	-	min.1,1mm

SKŁAD CHEMICZNY

Al ₂ O ₃	-	min 24 %
Fe ₂ O ₃	-	max 1,1 %
TiO ₂	-	0,65 %
CaO	-	0,06 %
MgO	-	0,40 %
K ₂ O	-	1,14 %
Na ₂ O	-	0,01 %
Strata praż.	-	9,7 %

SPOSÓB DOSTAWY – luzem, w samochodach otwartych

tel. 075 784 11 20, 075 731 73 93 fax. 075 784 11 21

Podane wielkości parametrów przedstawiają wartości średnie uwarunkowane złożem oraz produkcją.

Wysyłka w dni robocze w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰